


**JORDAN LACKE**  
 PCG GROUP




Jordan Lacke	SATAjet 5000 B RP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet 4800 K spray mix	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP
PUR - FÜLLER F 1338	--	1.8 / 2.0	2850 / 3350	--	2850 / 3350
	--	2.0 - 2.5 bar	1.0 - 1.5 bar	--	1.0 - 1.5 bar
JORA - COLOR JC 150	1.6 / 1.8	1.6 / 1.8	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	1.8 - 2.0 bar	1.8 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
GIESS - COLORLUX H 371- H 377	1.4 / 1.6 / 1.8	1.3 / 1.6 / 1.8	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	1.8 - 2.0 bar	1.5 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
PUR - SCHICHTER H 1363 - H 1367	1.4 / 1.6 / 1.8	1.3 / 1.6 / 1.8	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	1.8 - 2.0 bar	1.5 - 2.5 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
HIGH - SOLID - SCHICHTER H 4001- H4007	1.4 / 1.6 / 1.8	1.6 / 1.8	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	1.8 - 2.0 bar	1.5 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
JOCOPAN - ROHHOLZEFFEKTLACK H 1861	1.4 / 1.6 / 1.8	1,6	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	2.0 - 2.5 bar	2.0 -2.5 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
DECOBASE 626	1.4 / 1.6 / 1.8	1.6	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	1.8 - 2.0 bar	1.5 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
DECOFILLER 636	--	1.8 / 2.0	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	--	1.8 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
HIGH - SOLID - COLOR H 6007	1.4 / 1.6 / 1.8	1.6 / 1.8	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	1.8 - 2.0 bar	1.5 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
1K AQUA-FILLER AF 430	--	1.6 / 1.8	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	--	1.8 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--
1K AQUA MAGIC - COLOR AMC 462	1.6 / 1.8	1.6 / 1.8	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	1.8 - 2.0 bar	1.5 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar	--

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

**JORDAN LACKE**  
 PCG GROUP



Jordan Lacke	SATAjet 5000 B RP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet 4800 K spray mix	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP
1K AQUA - CLEAR AC 475	1.6 / 1.8	1.6 / 1.8	2850 / 3350	2850 / 3350	--
	1.8 - 2.5 bar	1.5 - 2.5 bar	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0	--

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.